

REFERENCIA Y COLOR		
CÓDIGO PRODUCTO	REFERENCIA	COLOR
429004	3255	VERDE

DESCRIPCIÓN
Es un acondicionador de superficies metálicas ferrosas y no ferrosas el cual se presenta en dos componentes que deben mezclarse antes de su aplicación. El componente A es formulado con resinas vinílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión, y el componente B es una solución ácida que promueve y mejora la adherencia de los anticorrosivos sobre superficies muy pulidas. TIPO DE VEHICULO: Resinas vinílicas TIPO DE PIGMENTO: Cromato de zinc RESISTENCIA A Calor seco: 150 °C

USOS
Para promover o mejorar la adherencia de las bases anticorrosivas sobre aluminio, antimonio, estaño, galvanizados en frío, hojalatas y metales ferrosos muy pulidos. Acepta todo tipo de anticorrosivas y se puede utilizar como protección temporal "Shop Primer" de metales tratados con chorro de arena. La utilización de este acondicionador no elimina en ningún caso la aplicación de la pintura anticorrosiva. Para galvanizados en caliente, duraluminio y alocrom, se recomienda aplicar directamente al metal (sin acondicionador) la anticorrosiva epóxica de Terinsa código 03253 / 03183 o Tercoat línea 36

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
La superficie metálica debe limpiarse cuidadosamente hasta dejarla totalmente libre de polvo, grasas, óxidos, humedad y en general de todo tipo de contaminación.

APLICACIÓN
Se agitan por separado, con espátulas limpias, los componentes A y B hasta obtener su completa uniformidad. Se mezcla por volumen, 1 parte del componente A con 1 parte del componente B y se agitan con una espátula limpia hasta que la mezcla sea total y uniforme. De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades del producto aplicado. Se debe preparar únicamente la cantidad de mezcla que se va a utilizar. Después de 8 horas a 25 °C el producto pierde sus propiedades. Este tiempo disminuye si la temperatura ambiental aumenta y aumenta si dicha temperatura disminuye. Se deja en reposo la mezcla durante 15 minutos (Tiempo de Inducción). Se aplica, sin diluir, a pistola o brocha una sola mano delgada, ligeramente transparente, que cubra uniformemente toda la superficie metálica. Se deja secar el tiempo recomendado y se aplica encima la anticorrosiva apropiada. TIPO DE SOLVENTE: Alcoholes e hidrocarburos aromáticos RENDIMIENTO TEORICO: 11.0 m ² por galón por 1.0 mils de película seca. Puede ser menor dependiendo de la técnica de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a cubrir. TIEMPO PROMEDIO DE SECADO (25 °C) Tacto: 10 minutos Repinte: 1 hora DISOLVENTE RECOMENDADO: No se recomienda diluir RESISTENCIA A Calor seco: 150 °C PRIMER RECOMENDADO: Autoimprimante VIDA UTIL DE LA MEZCLA: 8 horas NOTA: Si se quiere acelerar el secamiento del Acondicionador Vinyl Wash Primer se puede hornear durante 5 minutos a 150 °C. A temperaturas inferiores a 10°C el secado se retarda.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Pistola convencional, brocha

PRECAUCIONES / SEGURIDAD
Inflamable, vapores nocivos e irritantes. Contiene disolventes orgánicos. Mantener alejado del calor, chispas o llamas abiertas. Evitar respirar los vapores. En áreas cerradas usar máscaras con suministro de aire y equipo a prueba de chispa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
• Almacenar en los recipientes originales cerrados. • Lejos de toda fuente de ignición. • El lugar de almacenamiento debe tener una adecuada ventilación y debe estar construido con materiales resistentes al fuego. • Bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada. • Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando. • Se debe almacenar a temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN
Producto suministrado en dos envases. Mezclar una parte del componenete A con una parte del componente B en volumen.

FECHA IMPRESION: 27/01/2012

FECHA ULTIMA REVISION: 04/07/2006

Compañía Global de Pinturas S.A no asume ninguna responsabilidad con terceros por daños causados al usarse el producto. Terinsa garantiza las especificaciones del producto dadas en esta hoja técnica, sin embargo no representa ninguna garantía en cuanto a aplicaciones defectuosas o incorrectas, cuya responsabilidad es únicamente del usuario.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico.

Toda la información contenida en esta ficha técnica se revisó y actualizó, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso y la manipulación inapropiados de este producto, puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente.

Compañía Global de Pinturas S.A se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos.

Conmutador: 597 82 00
Carrera 7 No. 32 – 33 Piso 30
Edificio Royal & SunAlliance
Bogotá - Colombia
Correo electrónico: pinturas@terinsa.com.co